

一般寸法・特性表(ファブリック)

グレード	製品番号	呼び厚	幅	質量	引張強さ		引裂強さ		絶縁破壊強さ	体積固有抵抗	表面抵抗
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			
平織り	FGF-400-3	0.075	1000	130	150	90	7	5	3.8	>1015	>1014
	FGF-400-4	0.095		175	290	160	13	5	4.3		
	FGF-400-6	0.115		230	280	250	9	9	4.4		
	FGF-400-8	0.16		265	330	310	20	20	3.5		
	FGF-400-10	0.23		425	500	410	35	31	5.9		
	FGF-400-14	0.33		485	710	540	78	61	5.1		
平織り(高含浸タイプ)	FGF-500-3	0.08		165	150	90	6	4	4.9		
	FGF-500-4	0.1		215	290	160	10	5	5		
	FGF-500-6	0.125		265	280	250	9	9	4.5		
	FGF-500-8	0.17		320	330	310	16	16	4.8		
	FGF-500-10	0.24		500	500	410	30	30	6.2		
	FGF-500-14	0.35		580	710	540	62	51	5.3		
メッシュ	FGF-410-18	0.55		485	520	740	—	—	—	—	—
	FGF-410-20	0.75		630	840	570	—	—	—	—	—
	FGF-410-30	0.95		470	350	440	—	—	—	—	—
静電防止Bタイプ	FGB-500-6	0.13		255	300	250	12	12	—	>108	>108
	FGB-500-10	0.245		485	470	450	43	40	—		
静電防止Cタイプ	FGC-500-6	0.13	1000	265	270	260	9	9	—	>106	>106
	FGC-500-10	0.24		500	490	410	26	25	—		
アラミド 平織りタイプ	FAF-500-6	0.11	950	170	610	480	79	53	3.9	>1015	>1015
	FAF-500-8	0.155		220	840	700	179	168	4.5		
	FAF-500-12	0.31		440	1800	1400	420	400	5.1		
	FAF-500-14	0.35	1600	575	1800	1300	370	520	5.5		
アラミド メッシュ	FAF-410-20	0.5	1300	240	1360	590	—	—	—	—	—
	FAF-410-30	1.1	2000	415	1100	1200	—	—	—	—	—